группа
МЕТТАТРОН

Телефон: +7 (495) 925-51-27
Email: mttn@mettatron.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Клей KOKI JU-110

Описание

Для дозаторов
Высокая стойкость к растеканию при дозировании и во время термообработки
Термостойкий
Не теряет вязкости при комнатной температуре
Высокая точка профиля

Надежный термоплавкий клей коричневого цвета для поверхностного монтажа. В состав клея входит эпоксидная смола. Обладает повышенной формоустойчивостью.

Характеристики

Характеристики	Значения
Состав:	эпоксидная смола
Метод нанесения:	дозирование
Цвет:	коричневый
Субстанция:	пастообразная/гель
Относительная плотность:	1,25
Вязкость (Pa.S·20°C):	55
Тиксотропия (20 °C):	5,5
Испарение (105 °C в течение 3 часов):	> 99.0
Время хранения при 0~10 °C:	6 месяцев

Прочность на отрыв конденсатора типа 2125:	> 3 кг
Коррозия медной пластины (40 °C×90%RH×72hr):	аномалий не выявлено
Термоудар (250 °C×10 сек):	выдерживает
Водопоглащение, % (кипяток, 1 час):	
Диэлектрическая проницаемость (1 МГц):	3,7
Тангенс угла диэлектрических потерь (1 МГц):	0,02
Коэффициент линейного расширения (см/см·°C):	$7{,}9 \times 10^{-5}$
Сопротивление сольвенту (погружение на час; IPA; гликоль):	аномалий не выявлено
Режимы отверждения:	120 °C > 90 сек | 130°C > 60 сек

Техническая документация

Техническая информация JU-110 (ENG)