группа
МЕТТАТРОН

Телефон: +7 (495) 925-51-27
Email: mttn@mettatron.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Трубчатые припои KOKI JM-20

Описание

Великолепная паяемость, высокая скорость смачивания
Высокое значение поверхностного сопротивления изоляции и отсутствие коррозии, не требует отмывки
Малое распространение припоя, минимальные испарения (мало дымящий, почти без запаха)
Прозрачные остатки флюса обеспечивают отличный косметический вид и не препятствуют контролю качества
Форма: оловянно-свинцовый пруток
Современная высокотехнологичная замена ПОС-61 и подобных ему

Твердый трубчатый припой KOKI JM20 с безотмывочным флюсом, без галогенов, на основе олова и свинца (сплав: Sn60, Pb40).

Характеристики

Характеристики	Значения
Состав сплава	Sn60, Pb40
Температура плавления (°C)	183
Содержание галогенов	0,0
Массовая доля флюса (%)	1,0-3,0
Скорость смачивания припоем (с) * 1	
Сопротивление изоляции остатков флюса, до увлажениния (Ω)	> 10^5

Сопротивление изоляции остатков флюса, после увлажениния (Ω) * 2	> 10^3
Удельное сопротивление водного раствора (Ωхсм)	> 10^5
Коррозия медной пластины * 3	соответствует
Диаметр (мм)	0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2
Упаковка	катушки по 0,5 и 1,0 кг

* 1 Менискографом с медной пластиной (30x7x0.2 мм) при 230 °C

* 2 40°Cx90%xRHx96Hr

* 3 в соответствии со стандартом JIS

Срок хранения: 3 года при комнатной температуре (20 °C).

Техническая документация

Техническая информация JM20 (ENG)